

FESTKontakt

Quarzhaftbrücke unter Putze und Spachtelmassen für glatte, nicht saugende Oberflächen von Wänden und Decken, Beton, OSB-Platten, Gipskartonplatten und Keramikfliesen usw.



BESCHREIBUNG

FESTKontakt ist eine gebrauchsfertige Haftbrücke auf Basis hochwertiger Dispersionharze und mineralischer Füllstoffe. Es sorgt für hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen und schafft eine dauerhafte Verbindung zwischen den nachfolgenden Schichten der Oberflächenbehandlung.

VERWENDUNGSZWECK	EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none"> • Für Innen- und Außenbereiche • Für glatte Oberflächen • Für Keramikfliesen • Haftbrücke zwischen bestehendem Untergrund und nachfolgenden Schichten der Oberflächenbehandlung • Für Wände, Decken • Für Böden mit leichter Belastung • Unter Mikrozement und dekorative Putze 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hohe Haftung auf jedem Untergrund • Gebrauchsfertig • Schichtdicke <2 mm • Beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen • UV-beständig • Hohe Abriebfestigkeit • Lösungsmittelfrei • Schnelle Trocknungszeit

ANWENDUNG

Der Untergrund muss fest, tragfähig und trocken sein (die Feuchtigkeit des Untergrunds darf 4% nicht überschreiten), sauber, stabil und frei von Staub oder Öl. Während der Anwendung sollte die Temperatur des Haftbrückensystems, des Untergrunds und der Umgebung nicht unter 15°C liegen. Vor der Verwendung sollte **FESTKontakt** gut durchmischt, aber nicht verdünnt werden. Gleichmäßig mit einer Kelle auf den Untergrund auftragen. Bei der Verstärkung des Untergrunds sollte das Gewebe unmittelbar nach dem Auftragen von **FESTKontakt** in den Boden eingearbeitet werden. Die Trocknungszeit hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit im Raum und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Bei einer Temperatur von 20°C können die nachfolgenden Schichten nach 4-6 Stunden aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN

- Dichte: ca. 1,8 kg/dm³
- Haftung am Untergrund: >1,0 MPa
- Verbrauch:
 - 1 Schicht – 0,7-1,0 kg/m²
 - 2 Schichten – 1,5-2,0 kg/m²
- Anwendungstemperatur: +15°C bis +25°C

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt ist für professionelle Anwender bestimmt. Vor Arbeitsbeginn sollten die technischen Datenblätter der Komponenten, die Teil des Systems sind, auf der Website www.festfloor.com gelesen werden. Haut-, Schleimhaut- und Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser und Seife abwaschen und ärztlichen Rat einholen. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um Staub und Spritzer zu vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Es wird empfohlen, Masken und Handschuhe zu verwenden. In geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen und das Einatmen von Staub vermeiden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Geräte und Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Abgebundenes Material mechanisch entfernen.

VERPACKUNGEN

FESTKontakt wird in einer Verpackung geliefert:

- 5 kg,
- 10 kg,
- 15 kg,
- 20 kg.