

PU FEST 2K CARBON

Wasserbasierter Zweikomponentenlack für Mikrozement- und Harzböden

BESCHREIBUNG

PU FEST 2K CARBON ist ein wasserbasierter Zweikomponentenlack, der speziell für den Schutz und die Endbeschichtung von Mikrozement- und Harzböden entwickelt wurde. Dank seiner Polycarbonat-Formel zeichnet er sich durch hohe Härte, Abriebfestigkeit und eine glatte Oberfläche aus. Er eignet sich sowohl für Wohnräume als auch für gewerbliche Bereiche – überall dort, wo Langlebigkeit gefragt ist.

ANWENDUNG

PU FEST 2K CARBON kann vielseitig eingesetzt werden:

- Zum Schutz von Mikrozementoberflächen
- Zum Schutz von Epoxidharz-, Polyurethanharz- und zementbasierten Beschichtungen auf Böden und Wänden

Nur für den professionellen Gebrauch.

ANWENDUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Wachsen und Ölen sein. Komponente A des Siegels gründlich schütteln oder mit einer Bohrmaschine und Rührquirl sorgfältig aufmischen. Anschließend Komponente A mit Komponente B im Verhältnis 100:8 mischen (100 Gewichtsteile Komponente A : 8 Gewichtsteile Komponente B). Mit Bohrmaschine und Rührquirl kräftig mischen, bis eine homogene Masse entsteht, anschließend 2 Minuten stehen lassen.



TECHNISCHE DATEN

- Mischungsverhältnis:
100 Gewichtsteile A : 8 Gewichtsteile B
- Farbe: Transparent, farblos
- Verarbeitungstemperatur:
+15°C bis +25°C
- Staubtrocken: 1–2 Stunden (je nach Temperatur)
- Begehbar: (leichter Fußverkehr)
nach 24 Stunden
- Vollständig belastbar: nach 7 Tagen.
Weitere Informationen finden Sie in der „Gebrauchsanleitung für dekorative Mikroceмент-Beschichtungen von Festfloor“.
- Verbrauch: 0,07–0,15 kg/m² pro Schicht
- Glanzgrad: Matt, Satin-Haptik
- Topfzeit nach dem Mischen: 45–60 Minuten
- Haltbarkeit: 12 Monate

VERPACKUNG

PU FEST 2K CARBON wird geliefert in:

- 5 kg Komponente A + 0,4 kg Komponente B = 5,4 kg Gesamtgewicht
- 1000 g Komponente A + 80 g Komponente B = 1080 g Gesamtgewicht

Danach kann mit dem Auftragen des Siegels begonnen werden.

Mit einer hochwertigen Rolle mit 7-9 mm Florlänge auftragen. Die zweite Schicht PU FEST 2K CARBON kann aufgetragen werden:

- nach 2 Stunden ohne Zwischenschliff
- oder nach 24 Stunden mit Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung 220).

Den Lack nicht während der heißesten Tagesstunden, bei ungünstigen Wetterbedingungen oder auf feuchten Untergründen auftragen.

LAGERUNG

Das Produkt sollte in original verschlossenen Gebinden und an einem trockenen Ort bei Temperaturen von +10°C bis +25°C, fern von Wärmequellen, gelagert werden. Vor Frost schützen.

SICHERHEITSHINWEISE

KOMPONENTE A:

- Verursacht schwere Augenreizung.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augen- und Gesichtsschutz tragen.
- Bei Kontakt mit den Augen sofort ärztlichen Rat einholen.
- EUH208 Enthält Biozidprodukt: Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Enthält außerdem 1,2 - Benzisothiazol - 3(2H)-on.



KOMPONENTE B:

- Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- Kann die Atemwege reizen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Schutzhandschuhe tragen.
- Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt kontaktieren.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Verunreinigte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.