

## PRODUKTDATENBLATT

# PU FEST Turbo

Zweikomponenten-Polyurethanlack  
für Harz-, Zement- und Mikrozementböden  
zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.



## BESCHREIBUNG

Zweikomponenten-Polyurethanlack mit sehr hoher Oberflächenhärte und hervorragender Elastizität. Vergilbt nicht, ist beständig gegen UV-Strahlung und atmosphärische Einflüsse. Bietet eine sehr hohe Haltbarkeit.

## VERWENDUNGSZWECK

**PU FEST TURBO** kann auf viele Arten verwendet werden:

- Lack für Zement und Stein für den Innen- und Außenbereich;
- Zur Versiegelung von Industrieböden mit starker Beanspruchung und hoher mechanischer Belastung;
- Zum Schutz von Beschichtungen aus Epoxidharz, Polyurethanharz, Zementbeschichtungen auf Böden und Wänden;
- Zur Sicherung von Mikrozement- und Zementbeschichtungen mit hoher und niedriger Porosität.

Dieses Produkt ist nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

## ANWENDUNG

Die Oberfläche muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, sauber, staubfrei und frei von Wachs und Ölen sein. Den Behälter mit dem **PU FEST Turbo** Polyurethanlack vor Gebrauch gut schütteln. Den Härter gemäß den Anweisungen auf der Verpackung hinzufügen. Den Härter im Verhältnis 2:1 (2 Gewichtsteile Komponente A : 1 Gewichtsteil Komponente B) in den Lackbehälter gießen und gründlich mischen. Den offenen Behälter ca. 10 Minuten stehen lassen, dann erneut mischen. Mit einer hochwertigen Rolle mit einer Florlänge von 6 mm auftragen.

## TECHNISCHE DATEN

- Mischungsverhältnis: 2 Gewichtsteile Komponente A : 1 Gewichtsteil Komponente B
- Farbe: farblos
- Anwendungstemperatur: +15°C bis +25°C
- Leichte Begehbarkeit nach 24 Stunden, volle Belastung nach 7 Tagen
- Verbrauch: 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup>
- Optik: seidenmatt
- Offene Zeit: 45 Minuten
- Haltbarkeit: 6 Monate

## VERPACKUNGEN

**PU Fest Turbo** ist in folgenden Verpackungen erhältlich:

- 5 kg Komponente A + 2,5 kg Komponente B
- 0,8 kg Komponente A + 0,4 kg Komponente B
- 0,4 kg Komponente A + 0,2 kg Komponente B

Nach 24 Stunden nach der Anwendung und dem Schleifen der Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung 220 kann eine zweite Schicht PU FEST Turbo Lack aufgetragen werden. Verwenden Sie den PU FEST Turbo Lack nicht während der heißesten Stunden des Tages, wenn die Wetterbedingungen ungünstig sind, und auch nicht auf feuchten Untergründen.

## SICHERHEITSHINWEISE



### Komponente A:

- Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf.
- Reizt die Augen.
- Kann Schläfrigkeit oder Schwindel verursachen.
- Häufiger Kontakt kann zu trockener und rissiger Haut führen.
- Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, sollte der Behälter oder das Etikett des Produkts zur Hand sein.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Fernhalten von Wärmequellen, Funken, offenen Flammen oder heißen Oberflächen. Rauchen verboten.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- Bei Unwohlsein einen Arzt konsultieren.
- Abfälle an speziellen Sammelstellen entsorgen.

### Komponente B:

- Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf.
- Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält Hexamethylendiisocyanat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, sollte der Behälter oder das Etikett des Produkts zur Hand sein.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Von Wärmequellen, Funken, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten. Rauchen verboten.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- Bei Unwohlsein einen Arzt konsultieren.
- Abfälle an speziellen Sammelstellen entsorgen.